

810-07

Enduit bitumineux non fibreux pour toiture et fondation

Propriétés physiques : Conforme à la norme ONGC 37-GP-6M, homologation n° 3327 de la SCHL

- Couleur	Noir	- Température de service (enduit sec)	85° C (maximum)
- Teneur en solides (au poids)	50 % (environ) 1,0 kg/L (8,3 lb/gal US) (environ)	- Température d'application	Ambiante (le produit épaisse à basse température)
- Poids	1,6 à 2 m ² /L	- Résistance chimique	Résiste à l'eau, chlorure de calcium, sel, solutions légèrement acides ou alcalines. Ne résiste ni aux huiles ni aux solvants.
- Pouvoir couvrant	(65 à 85 pi ² /gal US), selon le substrat et la température		
- Temps de séchage	À 50 % H.R. 20° C		
Prise initiale	4 heures		
Complètement sec	48 heures		

Description

Le **810-07** est un enduit bitumineux et hydrofuge pour toiture et fondation, non fibreux, à base de solvants, de la consistance d'une peinture moyenne, conçu pour restaurer et protéger les toitures bitumineuses neuves ou vieilles à surface lisse ou métallique. S'applique à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur.

Utilisations

Sert d'enduit de protection pour les toitures bitumineuses, métalliques ou en rouleau asphalté, neuves ou vieilles. S'utilise comme revêtement pour les gouttières et les solins métalliques.

Sert d'enduit hydrofuge pour les structures de maçonnerie ou de béton afin de prévenir l'absorption et l'infiltration de l'humidité. Convient parfaitement aux murs de fondation, semelles, murs de soutènement, murs en aile, culées et ponceaux.

Restrictions

Non conçu pour soutenir les pressions hydrostatiques. Éviter d'utiliser là où l'odeur des solvants risque d'altérer les aliments et autres produits sensibles. Par temps froid, tempérer le produit dans un endroit chauffé pour en faciliter l'application. Ne pas appliquer sur des surfaces très mouillées. Le produit peut tolérer une certaine humidité et être appliqué sur des fondations de béton frais. Les surfaces de toiture doivent être sèches.

Préparation de la surface

Les surfaces doivent être saines et exemptes de graisse, d'huile et de particules effritées ou écaillées. Les surfaces de béton doivent être exemptes d'alvéoles, de bavures, de fissures, de piqûres et autres irrégularités. Crépir les surfaces de maçonnerie rugueuses pour obtenir une surface lisse et uniforme.

Réparer les bosses et les boursoufflures de la toiture à l'aide du Mastic d'étanchéité pour solins toutes conditions climatiques **810-47** et de la membrane de renfort **Yellow Jacket 990-06** avant d'appliquer la première couche de **810-07**.

810-07 Enduit bitumineux non fibreux pour toiture et fondation

Application

Appliquer au pulvérisateur, au rouleau ou à la brosse une couche uniforme et ininterrompue d'enduit sur la totalité de la surface. Attendre que la première couche soit sèche avant d'en appliquer d'autres. Laisser sécher complètement avant de remblayer ou de permettre que l'on circule sur la toiture.

Nettoyage

Utiliser des essences minérales

Mise en garde

Contient des solvants inflammables. Prendre les précautions d'usage contre l'incendie. Défendre de fumer et de souder dans l'aire de travail. Tenir loin de la chaleur et la flamme nue. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Refermer les contenants après usage. Dangereux si ingéré. < >