

Description du produit

Le **ROLLER/BRUSH RUBBER®** est une émulsion asphaltique modifiée en utilisant des polymères parfaitement formulés fournissant une performance élastomère unique. Ce produit est conçu avec l'aide d'ingénieurs pour accomplir une membrane monolithique sans coutures qui sera lié à 100 % de la plupart des matériaux de construction.

Le **ROLLER/BRUSH RUBBER®** est conçu pour se lié à la plupart des substances trouvé dans le domaine de la construction, les utilités civiles, d'aqueduc, l'exploitation minière, agricole, aquaculture, marine, automobile, la sécurité, industries commerciales / résidentielles, militaires.

Utilisations

- ◆ conçu pour se lié à la plupart des substances trouvé dans le domaine de la construction, les utilités civiles, d'aqueduc, l'exploitation minière, agricole, aquaculture, marine, automobile, la sécurité, industries commerciales / résidentielles,
- ◆ Sans C.O.V, sans odeur et non-toxique
- ◆ Sous et au-dessus du niveau du sol, les applications intérieures et extérieures pour le travail de détail

Avantages

- ◆ Inoffensif pour l'environnement
- ◆ Facile d'application
- ◆ Coefficient exceptionnel d'expansion
- ◆ Système est monolithique sans coutures
- ◆ Aucun risque de dommage par fermeture mécanique
- ◆ Cure complète dans les 24 heures
- ◆ Résistance excellente à différents produits chimiques

Propriétés physiques

% Matières solides : 60-68%

Température : -20°C to 90°C

Couleur du mélange: Brun

Couleur après cure : Noir

Temps de prise : 21°C avec 50% humidité

Initial : 60 minutes

Total : 24 heures

Duromètre Shore : 34

Rendement :

Pulvérisé : 0,65m²/litre à 60 mil.

Rouleau : 0,85m²/litre à 60 mil.

Inflammabilité :

Liquide : Non inflammable

Sec : Seulement avec source

Poids : 1kg /litre

Élongation : 1000%

Retour : 95% en 10 minutes

Résistance chimique :

résistant aux acides, aux alcalis doux, au sel et aux solutions de chlorure de calcium

Conforme à la norme CAN/CSGB-37.58

Guide d'installation

Substrat et Préparation

Toute graisse, produit de pétrole, la latence et les dépôts étrangers seront enlevés de tous les surfaces auxquelles le **ROLLER/BRUSH RUBBER**® entrera en contact.

Toute poussière, les particules desserrées, les couches seront enlevées par le fait de sabler, l'explosion d'eau ou d'autres moyens convenables. (Faites allusion à Cantex Coatings Ltd. avec leur manuel d'entraînement pour plus de renseignements). Toute l'eau sera enlevée des surfaces avant l'application du produit et sera suffisamment sec (humide est acceptable). Tout le travail de détail et l'application du **Geo Tape**® seront accomplis avant l'application de la membrane **Premier Rubber Membrane**®.(optionnel)

Mélange

ROLLER/BRUSH RUBBER® doit être mélangé pour approximativement 15 minutes pour un seau de 5 gallons, ou 5 minutes pour une quantité de 1 gallon. L'utilisation d'un mixeur approprié (n'excédant pas 500 tr-min) et une palme spécialement requise pour le mélange est nécessaire.

Application

ROLLER/BRUSH RUBBER® doit être mélangé pour approximativement 15 minutes pour un seau de 5 gallons, ou 5 minutes pour une quantité de 1 gallon. L'utilisation d'un mixeur approprié (n'excédant pas 500 tr-min) et une palme spécialement requise pour le mélange est nécessaire.

Emballage / Entreposage

Sceau de 18,9 Litres

Entreposer de manière sécuritaire dans un endroit sec, chauffé, ventilé. Idéalement ne pas mettre le produit directement sur un plancher de béton.

Précautions

CE PRODUIT EST DESTINÉ POUR L'UTILISATION PROFESSIONNELLE SEULEMENT

Des dommages peut s'ensuivre en cas d'installation de ce produit près du point de congélation. **ROLLER/BRUSH RUBBER**® ne sera **pas** appliqué dans les températures où la possibilité de geler sera atteinte. Si le produit n'a pas eu le temps de cure suffisant aux températures recommandées, la membrane peut occasionner des déchirures et exige la recouche de la membrane quand les températures seront constamment au-dessus du point de congélation depuis 10 jours. Il est recommandé d'utiliser l'huile pour bébé pour le nettoyage du corps. Vous pourrez utiliser des essences minérales pour l'équipement et les instruments.

Services techniques et garantie

Consulter un représentant Poly-Tech MP pour assistance, au besoin.

Nos sont garantis exempts de défaut de fabrication. Ces informations résultent d'essais que nous estimons valables.

Cependant, lors de l'utilisation, les conditions d'application étant indépendantes de notre volonté, le vendeur ou le fabricant déclinent toute responsabilité, sauf celle de remplacer le produit prouvé défectueux.

Classe de transport: Non réglementé